



FICHA TECNICA



Nombre comercial: RESINA EMULSIONADA “LEOPARD”

1/2

DESCRIPCION:

Emulsión Plástica, cauchotosa, estable, blanca de gran viscosidad especialmente compuesta y destinada a ser utilizada como aglutinante plástico con el cemento, la cal, el yeso y otros productos de endurecimiento hidráulico.

Mejora todos los hormigones y morteros, creando en las mezclas numerosas cualidades y propiedades.

Físicamente neutra e inofensiva, pudiendo mezclarse en diferentes proporciones al agua con que se amasa el mortero.

PROPIEDADES:

Extraordinario poder adhesivo sobre prácticamente todos los materiales (hormigón, mármol, piedra natural, cerámica, mosaico, madera, asfalto, corcho, poliestireno, cuero, metales, vidrio, etc.

Ayuda a ligar entre si con o sin cemento, ingredientes de naturaleza distinta (arena, cuarzo serrín, cartón, etc.)

Tiene poder aglutinante y adhesivo universal

El mortero a base de RESINA EMULSIONADA “LEOPARD” , puede aplicarse en capas finísimas de menos de un milímetro. No se agrieta es impermeable y resistente al desgaste.

Su poder de elasticidad le hace que el mortero sea estable a las inclemencias del tiempo resistiendo perfectamente a las temperaturas extremas.

APLICACIONES:

El mortero con RESINA EMULSIONADA “LEOPARD” puede usarse para restauraciones y reformas de todo tipo de edificaciones. Se pueden realizar resistencias al deslizamiento de hasta 100/kg_{rs}. /cm³.

Es ideal para el relleno de juntas en toda clase de materiales

Ideal para trabajos de cierre hermético con mortero a base de RESINA EMULSIONADA “LEOPARD” para aljibes, terrazas, cisternas, balcones, incluso en capas finas de 5 mm. Suelos de sótanos, paredes húmedas, tanto en exterior como en interior, adhiriéndose a todo tipo de superficies.



FICHA TECNICA



Nombre comercial: **RESINA EMULSIONADA "LEOPARD"**

2/2

IDENTIFICACION TÉCNICA

VISCOSIDAD A 20° C Brookfield RVT 5/20	App. 3000 mPa.s
pH	4-5
DENSIDAD	1.08
SOLUBILIDAD EN AGUA	TOTAL
CONTENIDO EN SOLIDOS	48 ± 2,5

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

RESISTENCIA	3,61 N/mm ²
RESINA EMULSIONADA LEOPARD ½ Solución de 1 parte por 2 de agua	6,05 N/mm ²

ADHERENCIA

SOLUCION	16%	17%	18%	19%	20%	21%
REFERENCIA	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,20
RESINA EMULSIONADA "LEOPARD"	0,62	1,20	1,25	1,60	1,73	2,15